



2K HOLZ-ÖL

Intensīvi izmantojamām parketa un koka grīdām



6100 Bezkrāsaina, matēts



6111 Balts, matēts



6112 Sudrabpelēka, matēts



6114 Grafitā, matēts



6118 Gaiši pelēka, matēta



6116 Kīsis, matēts



6119 Dabiska, matēts



6138 Granāts, matēts



6141 Havanna, matēta



6143 Konjaks, matēts



6164 Tabaka, matēts



6190 Melna, matēts



Produkta apraksts:

Osmo 2K Holz-Öl ir augstas kvalitātes, ar zemu šķīdinātāju saturu, matēta divkomponentu eļļa ar saistvielām uz dabisko eļļu bāzes, paredzēta profesionāliem lietotājiem. Tikai ar vienu lietošanas reizi tā veido atvērtu poru un elpojošu virsmu, kas ir izturīga pret vīnu, alu, kolu, kafiju, ūdeni utt. saskaņā ar DIN EN 12720 (iepriekš 68861-1C). Nožuvušais pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīgs pret siekalām un sviedriem atbilstoši DIN 53160 standartam, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3 standartam).

Pielietojuma jomas:

Osmo 2K Holz-Öl ir piemērota visām parketa un koka grīdām (masīvkoka dēļiem, lauku stila dēļiem, kuģa klāja tipa grīdām, kāpnēm utt.) atbilstoši DIN 18356, kā arī mēbeļu virsmām. Īpaši piemērota ar vielām bagātai koksnei un sabiedriskiem objektiem, kur nepieciešams izmantot šķīdinātājus nesaturošu produktu.

Sastāvdaļas:

Saistvielas uz dabīgu augu eļļu (linsēklu eļļa), vasku, sikatīvu (žāvētājs) un ūdeni atgrūdošu piedevu bāzes. Krāsainās pigmentētās koka eļļas satur arī dzelzs oksīdu un organiskos pigmentus, kā arī titāna dioksīdu kā baltu pigmentu. Pēc pieprasījuma mēs jums labprāt nosūtīsim detalizētu pilnu deklarāciju.

Fizikālās īpašības:

Īpatnējais svars: 0,95–1,20 g/cm³

Viskozitāte: 40–140 s (4 mm, DIN 53211)

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 100 °C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšanas ilgums:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā. Sajauktā produkta pārpalikumus nevar uzglabāt un izmantot atkārtoti.

Sagatavošana:

Osmo 2K Holz-Öl nav gatava lietošanai. Tikai īsi pirms apstrādes pievienojiet cietinātāju (sajaukšanas attiecība 100:12 tilpuma %) un rūpīgi samaisiet abus komponentus. Neatšķaidīt. Izlietošanas laiks ir apt. 3–4 stundas. Koka virsmai jābūt tīrai noslīpētai, sausai un nesasalušai (maks. 18 % koksnes mitruma saturs). Vecie krāsu un laku pārklājumi ir pilnībā jānoņem. Aizpildiet kokā nelielas plaisas, lielākas šuves un caurumus (Osmo Holzpaste vai Osmo Fugenkittlösung 7350). Rūpīgi noslīpējiet koka virsmu, sākot ar rupjo smilšpapīru – noslēguma slīpējums bezkrāsainai apstrādei grīdām P100–120, mēbeļiem P120–180. Gala slīpējums krāsotai/dabīgai apstrādei grīdām intensīvas krāsas iegūšanai un pretslīdes drošībai vismaz P100. Vienmērīgai krāsu pārejai – P120–150. Mēbeļiem P120–180. Pirms eļļošanas noslaukiet un nosūciet virsmu, lai noņemtu slīpēšanas putekļus.

Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm. Visa Informācija par patēriņu un krāsas izskatu attiecas uz ozolkoka virsmu, kas slīpēta ar P120–P150.



Apstrāde:

Uzklājiet 2K Holz-Öl plānā kārtā, izmantojot dubulto lāpstiņu. Slīpētām grīdām eļļu pa posmiem plānā kārtā uzklājiet ar mikrošķiedras rullīti, neaizpildot V veida šuvi. Pagaidiet apt. 20–40 minūtes, līdz eļļa iesūcas koksne. Pēc tam iemasējiet eļļu virsmā ar viena diska mašīnu ar baltu vai bēšu spilventiņu (mēbelēm ideālā gadījumā ar Osmo HandXcenter un balto spilventiņu) un izlīdziniet virsmu. Pēc tam ļaujiet virsmai nožūt. Piezīme: ja materiāla pārpalikuma dēļ paliek svītras, iesakām pagriezt vai nomainīt spilventiņu. Tvertnēm, kas satur ar cietinātāju sajauktu eļļu, pirms aizvēšanas jāļauj pilnībā reaģēt (apt. 12–16 stundas), lai novērstu iespējamu spiediena palielināšanos tvertnē

Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez aromātiskiem savienojumiem)

Žušanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 24 stundas parastā klimatā (20–23 °C/50–65 % relatīvais gaisa mitrums) un labas ventilācijas apstākļos. Zemākā temperatūrā un/vai augstākā mitrumā žušanas laiks ir ievērojami ilgāks.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā: 40–50 m²/l l. Tas lielā mērā ir atkarīgs no esošās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/slīpētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

Norādījumi:

Izmantojiet 2K Holz-Öl tikai ar tai paredzēto cietinātāju. Kad derīguma termiņš ir beidzies, gatavā maisījuma atlikumus vairs nedrīkst lietot un tie ir jāutilizē pareizā veidā. Koka virsmas, kas apstrādātas ar Osmo 2K Holz-Öl, ir viegli kopjamas. Lielus netīrumus notīriet ar slotu vai putekļu sūcēju. Lai notīrītu, tīrīšanas ūdenim pievienojiet Osmo Wisch-Fix un notīriet virsmu ar nedaudz mitru (nevis slapju!) mopu. Atsvaidzināšanai pēc nepieciešamības var izmantot vaska kopšanas līdzekli (3015).

Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašaiizdegties. Pēc lietošanas izklājiet tos plakaniski vai pilnībā izžāvējiet slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizējiet. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. ES robežvērtība šim produktam (kat. A.j): 500 g/l GOS. Šis produkts satur ne vairāk kā 50 g/l GOS.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizējiet saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

6100 Bezkrāsaina, matēts
6111 Balta, matēts
6112 Sudrabpelēka, matēts
6114 Grafitā, matēts
6118 Gaiši pelēka, matēts
6116 Ķirsis, matēts
6119 Dabiska, matēts
6138 Granāts, matēts
6141 Havannas, matēts
6143 Konjaka, matēts
6164 Tabaka, matēts
6190 Melna, matēts

Iepakojumu tilpumi:

0.375 L; 1 L

Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša. Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi. Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.