

HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH

Ideāli piemērota iekštelpu koka grīdas segumiem, kur nepieciešama paaugstināta pretslīdes drošība.



3088 Bezkrāsaina
pusmatēta (R9)

3089 Bezkrāsaina
zidaini matēta (R11)

3094 Melna
matēta (R9)



Produkta apraksts:

Cietā vaska un eļļas pārklājums iekštelpu koka grīdas segumiem, kur nepieciešama paaugstināta pretslīdes drošība. Osmo Hartwachs-Öl Anti Rutsch unikālā veidā vienā produktā apvieno dabisko eļļu un vasku priekšrocības; noturīga pret netīrumiem, ūdeni atgrūdoša un izturīga pret nodilumu. Salīdzinot ar parastajiem pārklājumiem, augu izcelsmes sastāvdaļu izmantošana nodrošina harmoniskāku krāsojuma izskatu. Vienkārša uzklāšana – starp kārtām nav nepieciešama gruntēšana vai slīpēšana – tādējādi tiek ietaupīts laiks un nauda. Koksnei draudzīgs pārklājums – mikroporaina virsma neplaisās, nelobīsies un neatslāņosies. Izturīgs pret vīnu, alu, kolu, kafiju, tēju, augļu sulu, pienu un ūdeni, atbilstoši DIN 68861-1A standartam – neveido ūdens traipus. Nožuvušais pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīgs pret siekalām un sviedriem atbilstoši DIN 53160 standartam, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3 standartam).

Pielietojuma jomas:

Osmo Hartwachs-Öl Anti Rutsch ir ideāli piemērota visu koka grīdu aizsardzībai, kur nepieciešama paaugstināta pretslīdes drošība, piemēram, kāpnēm, komercietelpu/publisko ēku telpu interjerā, kas izgatavotas no masīvkoka, dēļu, klāju, OSB un korķa grīdas segumiem vai uzsūcošiem koksnes plātņu materiāliem. Piemērota arī tādām koksnes sugām kā, piemēram, sveķainā priede un melnā priede.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa) un vasku, parafīnu, dzelzs oksīdu un organisko pigmentu, titāna dioksīda (baltais pigments), sikatīvu (žūšanas paātrinātājs) un ūdeni atgrūdošu piedevu, kā arī pretslīdes piedevu bāzes. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Pēc pieprasījuma mēs jums labprāt nosūtīsim detalizētu pilnu deklarāciju.

Tehniskie dati:

Īpatnējais svars: 0,85–1,10 g/cm³

Viskozitāte: tiksotropa, krēmveida

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 60 °C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalūšai (koksnes mitrums: maks. 18%). Osmo Hartwachs-Öl Anti Rutsch ir gatava lietošanai; tā nav jāatšķaida. Rūpīgi samaisiet. Rūpīgi notīriet veco krāsojumu ar vaļējām porām. Vecie krāsu un laku pārklājumi ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Aizpildiet kokā nelielas plaisas, lielākas šuves un caurumus (Osmo Holzpaste).



Rūpīgi noslīpējiet koka virsmu, sākot ar rupjo smilšpapīru – noslīguma slīpējums grīdām P100–120, mēbelēm P60–100. Pirms eļļošanas noslaukiet un nosūciet virsmu, lai noņemtu slīpēšanas putekļus.

Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm

Uzklāšanas metodes:

Ar Osmo otu, Osmo grīdas sareni vai mikrošķiedras rullīti uzklājiet plānā kārtā koka šķiedru virzienā un rūpīgi izlīdziniet. Ļaujiet nožūt 8–10 stundas, nodrošinot labu ventilāciju. Pēc nožūšanas plānā kārtā uzklājiet arī otru kārtu. Atjaunojot jau eļļotu virsmu, parasti pietiek ar vienu kārtu uz notīrītas virsmas. Piezīme: Osmo Hartwachs-Öl Anti Rutsch nedrīkst klāt ar viendiska grīdas mašīnu.

Instrumentu tīrīšana:

Osmo Pinselreiniger und Verdünner (bez aromātiskiem savienojumiem).

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 10–12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 20–23 °C/ 50–65 % rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 24 m²/l. Tas lielā mērā ir atkarīgs no esošās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/slīpētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties

Ieteikums:

Gatavs lietošanai – nav jāšķaida! Ar Osmo otu, Osmo grīdas sareni vai mikrošķiedras rullīti uzklājiet plānā kārtā uz tīras koksnes un vienmērīgi izlīdziniet koksnes šķiedras virzienā (apt. 35 ml/m²). Svarīgi: Osmo Hartwachs-Öl Anti Rutsch nedrīkst klāt ar viendiska mašīnu vai līdzīgu ierīci. Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes mitruma (maks. 18 %) un īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm!

Norādījumi:

Eļļas pastiprina koka dabisko krāsu (pastāvīgs mitruma efekts). Ja uzklāta pārāk bieža kārtā un trūkst ventilācijas, tiek aizkavēta žūšana. Hartwachs-Öl Anti-Rutsch (3088, 3094) izceļas ar samtaini gludu, taču vienlaikus neslīdošu virsmu. Izmantojot Hartwachs-Öl Anti-Rutsch (3088, 3094) var panākt R9 klases pretslīdes īpašības. Hartwachs-Öl Anti-Rutsch EXTRA (3089) izceļas ar īpaši neslīdošu virsmu. Īpašas piedevas piešķir nožuvušajam pārklājumam struktūru, kas nodrošina R11 klases pretslīdes īpašības. Tumšām un vielām bagātām cietkoksnēm sugām (piemēram, venge, merbau, jatoba u. c.) kā gruntējuma pārklājumu iesakām izmantot Osmo Klarwachs vai Osmo Hartwachs-Öl Express un cietinātāju. Ieteicams veikt testa pārklājumu. Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch ir piemērota arī kā noslīguma pārklājums Hartwachs-Öl Original, Hartwachs-Öl Rapid un Hartwachs-Öl Express (kopējais uzklājamais daudzums ne vairāk kā 70–80 ml/m²). Koka virsmas, kas apstrādātas ar Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch ir viegli kopjamas. Lielus netīrumus notīriet ar slotu vai putekļu sūcēju. Lai notīrītu, tīrīšanas ūdenim pievienojiet Osmo Wisch-Fix koncentrātu un tīriet virsmu ar neredzētu mitru (nevis slapju!) mopu. Atsvaidzināšanai pēc nepieciešamības var izmantot Osmo kopšanas eļļu 3098 (R9) vai Hartwachs-Öl Anti-Rutsch.

Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašai aizdegties. Pēc lietošanas izklājiet tos plakaniski vai pilnībā izžāvējiet slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizējiet. ES robežvērtība šim produktam (kat. A.i): 500 g/l GOS. Šis produkts satur ne vairāk kā 500 g/l GOS.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizējiet saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

3088 Bezkrāsaina, pusmatēta (R9)
3089 Bezkrāsaina, zīdaini matēta (R11)
3094 Melna, matēta (R9)

Tilpumi:

0.75 L; 2.5 L; 10 L



Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura

tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša. Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi.

Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 11/25