IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Datum/*Date:* 09.10.2020-OM/Cey/st-

PRÜFZEUGNIS
TEST CERTIFICATE

Nr./*No.:* 2020 23302/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen
slip resistance test of floorings

1	**Auftraggeber/** ***Customer***	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG Lütkenbecker Weg 12 48155 Münster
2	**Prüfmuster/** ***Test specimen***	Geölte Parkettdiele mit Deckschicht aus Eiche Typ / *Type*: Parkettdiele mit Deckschicht aus Eiche, farblos geölt mit 2 x 35 g/m² 3088 Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch
2.1	Hersteller/ *Manufacturer*	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
2.2	Bauart, Bezeichnung/ *Type, designation*	Hartwachs-Öl mit additiven auf Eichenparkett, entsprechend beiliegender Verarbeitungsanleitung
	Kennzeichnung/ *Marking*	-.-
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung/ *Intended use*	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr *Use in working areas with slipping hazards*
2.4	Datum der Herstellung/ *Date of fabrication*	-.-
2.5	Weitere Angaben/ *Further details*	Form und Größe / *Shape and size* (mm): auf Anfrage, Prüfmuster 50 x 100 cm Farbe / *Colour*: farblos Oberfläche / *Surface*: eben, feinrau, matt, Holzendschliff Korn P120

53757 Sankt Augustin
Tel: +49 (30) 13001-38600
Fax: +49 (30) 13001-38001
E-Mail: ifa@dguv.de

IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

3 Prüfung/ *Testing*

3.1	Art der Prüfung/ *Type of test*	Baumusterprüfung / *Type-examination*
3.2	Datum der Prüfung/ *Date of testing*	07.10.2020
3.3	Prüfverfahren, -grundlagen/ *Test method, requirements*	DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Prüfergebnis / *Test result*:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: *Total mean of inclination angle:*	8,3 °
Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: *Total mean of displacement volume:*	-,- cm³/dm²

4 Beurteilung, Eignung/ *Assessment, suitability*

(Besondere Hinweise/ *Special remarks*)

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: *Evaluation group of slip resistance:*	R 9
Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: *Evaluation group of displacement volume:*	V -.-

Prüfstellen / *Testing institute*:
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

Hinweis / *Remark*:
Die Verlegeanleitung ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses.
The installation guide is part of the test certificate.
Dieses Prüfzeugnis gilt nur in Verbindung mit einem bezeichneten Bodenbelagsmuster.
This certificate is only valid in connection with the indicated flooring sample.

5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ *Validity of Test Certificate*

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

08.10.2025

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

6 Allgemeine Hinweise/ *General remarks*

Dieses Prüfzeugnis besteht aus
The present Test Certificate consists of **3** Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.
Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.

Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.
The present Test Certificate does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.
In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Für die Beurteilung *For the assessment*	Für die Prüfung *For the testing*
Dipl.-Ing. Olaf Mewes Fachzertifizierer(in) *Certification officer*	Orhan Ceylan Leiter(in) des Prüflabors *Head of Testlaboratory*

53757 Sankt Augustin Tel: +49 (30) 13001-38600 E-Mail: ifa@dguv.de
Fax: +49 (30) 13001-38001

osmo ...in form und farbe

Diese Anlage ist Bestandteil des Prüfzeugnisses Nr. 20202330 2/3210

HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH / ANTI-RUTSCH EXTRA

Ideal für Holzbodenbeläge im Innenbereich, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert ist.

3088 Farblos halbmatt (R9)

3089 Farblos Seidenmatt (R11)

1 ANSTRICH

Produktbeschreibung:
Farbloser Holzanstrich für Holzbodenbeläge im Innenbereich, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert ist. Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch verbindet auf einzigartige Art und Weise die Vorteile von natürlichen Ölen und Wachsen in einem Produkt, ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend und abriebfest. Im Vergleich zu herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe ein harmonischeres Streichbild erzielt. Einfache Anwendung – ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Anwendungsbereiche:
Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch ist ideal für den Schutz aller Holzfußböden und Treppen, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert wird (Objektbereich), wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB und Korkfußböden.

Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl) und Wachse, Paraffine, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende und rutschhemmende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.i): 500 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:
Spezifisches Gewicht: 0,88-0,91 g/cm³
Viskosität: thixotrop, sämig/sahneartig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719
pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte). Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P100-150. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.de**