

TOPOIL Öl-Wachs-Anstrich



3028 Bezkrāsains,
zidaini matēts



3058 Bezkrāsains,
matēts



3061 Akācija,
matēts



3068 Dabisks,
matēts



3037 Balts,
zidaini matēts



3038 Terra,
zidaini matēts



3039 Grafitis,
zidaini matēts



**Unikāla eļļas
un vaska
kombinācija**

- Vienkārša lietošana
- Noturība pret traipiem
- Nodilumizturība



Drošs pārtikai

EN 1186 - 5/14
Nekaitīgs cilvēkiem,
dzīvniekiem un augiem
- pēc nožūšanas



Produkta apraksts:

Bezkrāsaina vai viegli tonēta eļļas un vaska kombinācija koka mēbeļu un virtuves darba virsmu apstrādei. Osmo TopOil ir veidota uz dabīgās augu eļļas un vaska bāzes. Piemērota koksnei; mikroporaina virsma neplaisā, nelobās, neatslāņojas un neveido gaisa burbuļus. Izturīga pret vīna, alus, kolas, kafijas, tējas, augļu sulas, piena un ūdens traipiem saskaņā ar Vācijas DIN 68861-1A – neatstāj ūdens traipus. Pēc nožūšanas pārklājums ir drošs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (izturīgs pret siekalām un sviedriem saskaņā ar DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām saskaņā ar EN 71.3). Saskaņā ar DIN 4102 nožuvisais pārklājums atbilst B2 klasei (viegli uzliesmojošs).

Pielietojuma jomas:

Osmo TopOil ir ideāli piemērota iekštelpu mēbeļu virsmu un darba virsmu aizsardzībai, kas izgatavotas no masīvkoka vai limētām plātnēm (piemēram, virtuves darba virsmas, griešanas dēļi, rakstāmgaldi, plaukti utt.). Piemērots arī korķim un OSB plātnēm.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļas, sojas eļļas, dadžu eļļas) un vasku bāzes, satur parafinu, pigmentus, svīnu nesaturēšus sikatīvus (žūšanas aģentus) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskie dati:

Īpatnējais svars: 0,92–0,97 g/cm³

Viskozitāte: 50–70s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotropiska

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: ≥ 60 °C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesusalušai (koksnes mitrums: maks. 18%). Osmo TopOil ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Rūpīgi notīriet vecās mikroporainās kodnes. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Aizpildiet mazas plaisas, lielākas starpas savienojumos vai caurumus koksne (ar izstrādājumu Osmo Holzpaste). Rūpīgi ar smilšpapīru noslīpējiet virsmas. Sāciet ar rupjāku smilšpapīru – beigu smilšpapīrs mēbelēm un darba virsmām ir P120-180 (atkarībā no koka sugas). Pirms virsmu eļļošanas notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju.

Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm.

Verarbeitung:

Pirmo slāni uzklājiet plānā kārtā koksnes šķiedras virzienā ar Osmo mikrošķiedras rullīti, Osmo otu vai eļļas apdares aplikatoru. Labi izlīdziniet (Pēc tam nenoslaukiet ar drānu). Ļaujiet 8–10 stundas nožūt (bezkrāsainajam) vai 24 stundas (tonētajam/dabiskajam). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Ja nepieciešams starp kārtām, nožuvisu bezkrāsaino pārklājumu, var starpslīpēt ar smalku smilšpapīru (P240-360) vai abrazīvu materiālu. Tonētajiem pārklājumiem starpslīpēšanai var izmantot abrazīvu materiālu vai slīpēšanas sūkli. (Notīriet slīpēšanas putekļus.)



Pēc nožūšanas uzklājiet otro plānu kārtu ar Osmo eļļas aplikatoru vai neplūksnājošu drānu. Lai nodrošinātu pietiekamu izturību, piemēram, izlietnēm un virtuves darba virsmām saskaņā ar DIN 68861-1A, jāuzklāj aptuveni 30–40 ml/m² 2 reizes. Atjaunošanas darbiem parasti pietiek ar vienu kārtu, kas uzklāta uz tīras un sausas virsmas, izmantojot eļļas apdares aplikatoru vai neplūksnājošu drānu.

Instrumentu tīrīšana:

Osmo Pinselreiniger und Verdünner (bez aromātiskiem savienojumiem)

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 8–10 stundas (bezkrāsainajam) un apt. 24 stundas (tonētajam/ dabiskajam) (normāli klimatiskie apstākļi 20–23 °C/ 50–65 % rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildzināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 30 m²/l L. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/ pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

Ieteikums :

Gatavs lietošanai – nav jāšķaida! Ar Osmo otu, eļļas apdares aplikators, grīdas sareni vai mikrošķiedras rullīti plānā kārtā uzklājiet uz tīras koksnes un vienmērīgi izlīdziniet koksnes šķiedras virzienā (apt. 35 ml/m²) – virsma pēc tam nav jānoslauka ar lupatu! Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes mitruma (maks. 18 %) un īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm! TopOil 3068 Dabiska aizsargā koksni, paliekot gandrīz neredzama. Tā saglabā koksnes dabīgo toni. Uz tumšām sarkanīgām koku sugām TopOil 3068 paliek redzama kā nedaudz krīta gaiša virsma.

Piezīme:

TopOil 3028 / 3058 uzlabo koksnes toni (pastāvīgs mitras koksnes efekts). TopOil 3068 Dabiska gaišas krāsas koksnes sugām, piemēram, ozolam, eglei un kļavai, novērš tieši šo efektu ar zemu bālganu pigmentāciju un gandrīz nemanāmi aizsargā koksni. Tā saglabā koksnes dabīgo toni. Uz tumšām sarkanīgām koku sugām TopOil 3068 paliek redzama kā nedaudz krīta gaiša virsma. Viegli pigmentētie Top Oil produkti koksnei sniedz elegantu izskatu. Izstrādājuma uzklāšana pārāk biežā kārtā un nepietiekama ventilācija noved pie ilgāka žūšanas laika. Skapīšu iekšpusei un atvilktnēm uzklājiet ne vairāk kā vienu plānu kārtu, izmantojot drānu.

Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Ja vēlaties iegūt lielāku spīduma līmeni, plānā kārtā uzklājiet izmantojiet Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel un pēc nožūšanas nopolējiet. Ar TopOil apstrādātas koka virsmas var tīrīt ar Osmo Spray Cleaner vai ūdenim pievienotu Osmo WischFix koncentrātu un noslaukot to sausu. Izmantojiet Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel, lai noņemtu grūti noņemamus traipus, produkts vienlaikus notīra un atjauno virsmu.

Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašaiizdegties. Pēc lietošanas izklājiet tos plakaniski vai pilnībā izžāvējiet slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizējiet. ES GOS robežvērtība šim produktam: ārpus darbības jomas.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizējiet saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

3028 Bezkrāsains, zīdaini matēts
3058 Bezkrāsains, matēts
3061 Akācija, matēts
3068 Dabisks, matēts
3037 Balts, zīdaini matēts
3038 Terra, zīdaini matēts
3039 Grafīts, zīdaini matēts

Tilpums:

0.5 L

Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša. Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi.

Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 01/26