



EINMAL-LASUR HS PLUS

Divkāršs darbības rādiuss, pateicoties augstajam eļļas saturam – ietaupa laiku un naudu!



Produkta apraksts:

Caurspīdīgs, matēts koksnes apdares materiāls uz dabīgas eļļas bāzes āra apdarei. Ar atvērtām porām, ļauj kokam elpot un samazina tā uzbrišanu un rūsāšanu žūstot. Ūdeni atgrūdoša, ārkārtīgi izturīga pret laikapstākļiem un UV starojumu. Neplaisā, neatslāņojas un nelobās. Vienkārši uzklāt bez slīpēšanas. Viegli izklīdējams, neatstājot redzamas kārtu pārklāšanās pēdas. Uzklāšanas laikā nežūst. Osmo Einmal-Lasur HSPlus ir satur zemu šķīdinātāju saturu, darbojas bez biocīdiem vai konservantiem, tai ir augsts cietvielu saturs, tāpēc tā nodrošina augstu segtspēju. Pat uzklāta ļoti plānā kārtā, tā sniedz optimālu virsmas aizsardzību. Pēc nožūšanas virsma ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (izturīga pret siekalām un sviedriem saskaņā ar Vācijas DIN 53160, piemērota bērnu rotaļlietām saskaņā ar EN 71.3).

Pielietojuma jomas:

Osmo Einmal-Lasur HSPlus ir ideāli piemērots produkts, lai aizsargātu visas ārpus telpām esošas koka konstrukcijas: auto nojumes, koka apšuvums, balkoni, žogi, pergolas, dārza mēbeles un dārza šķūņi. Lieliski piemērots vecu mikroporainu apdares materiālu atjaunošanai.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļa), dzelzs oksīda un organisko pigmentu, titāna oksīda (baltais pigments), sikatīvu (žāvēšanas katalizatoru) un piedevu bāzes. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Fizikālās īpašības:

Īpatnējais svars: 0,95-1,2 g/cm³

Viskozitāte: 18-26s (DIN EN ISO 2431/4 mm), viskozs

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 61°C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesusalušai (koksnes mitrums: maks. 20 %). Osmo Einmal-Lasur HSPlus ir gatavs lietošanai – neatšķaidīt! Rūpīgi samaisīt. Vecie krāsas un lakas pārklājumi jānoņem pilnībā. Veicot slīpēšanas darbus, vienmēr lietot putekļu masku.

Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka struktūras. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma uzklāšana!

Apstrāde:

Ar Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti uzklāt un izlīdzināt koka šķiedras virzienā. Ļaut nožūt aptuveni 12 stundas, nodrošinot labu ventilāciju.



Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez smaržas).

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 20–23 °C/ 50–65 % rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 26 m²/l. Tas lielā mērā ir atkarīgs no esošās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/slipētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

Ieteikums:

Gatavs lietošanai – nav jāšķaida! Ar Osmo otu, eļļas apdares aplikatoru vai mikrošķiedras rullīti plānā kārtā uzklāt produktu uz tīras koka virsmas un vienmērīgi izlīdzināt koksnes šķiedras virzienā. Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka mitruma (maks. 20 %) un īpašībām. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma pārklāšana! Papildu zīdaini matēts pārklājums ar Osmo Klar-Öl Lasur 000 nodrošina papildu aizsardzību pret laikapstākļu iedarbību un atvieglo pārklājuma atjaunošanu.

Ja vēlas iegūt papildu aizsardzību pret puvi, zilēšanu vai kukaiņu bojājumiem, neapstrādātais koks iepriekš – vēlams, no visām pusēm – jāapstrādā ar Osmo Holz-Imprägnierung WR 4001. Lai fiziski aizsargātu koksni ar īpašu tendenci uz zilēšanu, kā alternatīvu var izmantot Holzschutz-Grund WR 4041 bez biocīdiem. Obligāti ievērot produkta informācijā norādītos žūšanas laikus!

Norādījumi:

Koka dabīgā krāsa ietekmē caurspīdīgo krāsu toni, un tāpēc tas atšķirsies no parauga. Uzklājot pārāk biežā slānī, var parādīties spīdīgi plankumi., kas laika gaitā dabiski mainīsies, veidojot vienmērīgu zīdaini matētu pārklājumu. Gaišie, caurspīdīgie toņi nodrošina tikai nelielu aizsardzību pret UV starojumu, tāpēc tie nav ieteicami uz saules gaismai īpaši pakļautām virsmām. Dažām koku sugām ir tendence uz ūdeni šķīstošo, krāsaino koksnes ekstraktvielu dabisku izskalošanos.

Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību: Ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašai aizdegties. Pēc lietošanas ļaut tām pilnībā izžūt izklātā veidā vai slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizēt. Produkta ES robežvērtība (kategorija A.e): 400 g/l VOC. Šī produkta sastāvā ir maks. 400 g/l VOC.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nodot tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

9203 Bazalta pelēks, matēts
9205 Patina, matēts
9206 Gaišs ozols, matēts
9207 Kvarca pelēks, matēts
9211 Baltegle, matēts
9212 Sudrabpapele, matēts
9221 Priede, matēts
9235 Sarkanais ciedrs, matēts
9236 Lapegle, matēta
9241 Ozols, matēts
9261 Riekstkoks, matēts
9262 Tīkkoks, matēts
9264 Palisandrs, matēts
9271 Melnkoks, matēts

Iepakojuma tilpumi:

0.75 L; 2.5 L; 25 L

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir pašreizējais zināšanu līmenis, un tā paredzēta pircēja/lietotāja konsultēšanai pēc labākās izpratnes, taču tā jāpielāgo/jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētu produktu piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai pamācība, pat ja tā sniegta, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, nekādā gadījumā nav saistoša. Attiecībā uz visu pārējo piemēro mūsu vispārīgos pārdošanas un piegādes noteikumus. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi.

Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 11/25