



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Divas reizes lielāks pārklājuma laukums, pateicoties lielākam eļļas saturam – ietaupa laiku un naudu!



700 Priede



702 Lapegle



703 Sarkankoks



706 Ozols



707 Riekstkoks




708 Tikkoks




710 Priede



712 Melnkoks




727 Palisandrs



728 Ciedrs



731 Oregonas priede



732 Gaišs ozols




739 Sudrabpelēks



900 Balts




903 Bazalta pelēks



905 Patina



906 Pērļu pelēks



907 Kvarca pelēks



Produkta apraksts:

Dekoratīvs, zīdaini matēts koka aizsargpārklājums visa veida ārpus telpām esošam kokam. Ar atvērtām porām, ļauj kokam elpot un samazina tā uzbriešanu un rūkšanu žūstot. Atgrūž ūdeni, ārkārtīgi izturīgs pret laika apstākļiem un UV starojumu. Neplaisā, neatslāņojas un nelobās. Vienkārši uzklājams bez slīpēšanas; gruntēšana nav nepieciešama. Viegli izkliedējams, neatstājot redzamas kārtu pārklāšanās pēdas. Uzklāšanas laikā nežūst. Pārklājuma sastāvā ir aktīvās vielas aizsardzībai pret pelējuma, aļģu un sēnītes radītajiem bojājumiem, un šis pārklājums jau gadu desmitiem ir pierādījis savu efektivitāti arī ekstrēmās klimatiskajos apstākļos.

Pielietojuma jomas:

Osmo Holzschutz Öl-Lasur ir ideāli piemērots jebkuram ārpus telpām esošam kokam: durvīm, logiem un logu slēgjiem (būvelementiem, kas saglabā ģeometrisku formu), auto nojumēm, koka fasādēm, balkoniem, koka terasēs, žogiem, lapenēm un dārza namiņiem (būvelementiem, kas nesaglabā ģeometrisku formu).

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa, linēļa), dzelzs oksīda un organisko pigmentu, titāna oksīda (baltais pigments), sikatīvu (žāvēšanas katalizatoru) un piedevu bāzes, biocīdā aktīvā viela: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC).

Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskie dati:

Īpatnējais svars: 0,95-1,1 g/cm³

Viskozitāte: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, viskozs

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 61°C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā.

Sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (koksnes mitrums: maks. 20 %). Osmo Holzschutz Öl-Lasur ir gatavs lietošanai – neatšķaidīt! Rūpīgi samaisīt. Ja iespējams, pirms montāžas pirmo kārtu uz koka uzklāt no visām pusēm. Rūpīgi notīrīt vecos atvērtu poru pārklājumus. Vecie krāsas un lakas pārklājumi jānoņem pilnībā. Veicot slīpēšanas darbus, vienmēr lietot putekļu masku.



Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka struktūras. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma pārklāšana.

Uzklāšanas metodes:

Ar Osmo otu, eļļas apdares aplikatoru vai mikrošķiedras rullīti plānā kārtā uzklāt koksnes šķiedras virzienā un rūpīgi izlīdzināt. Ļaut nožūt aptuveni 4-6 stundas pie labas ventilācijas. Pēc tam uzklāt otro kārtu. Atjaunošanai parasti pietiek ar vienu kārtu uz virsmas, no kuras notīrīti netīrumi.

Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez smaržas).

Žūšanas laiks:

Ļaut nožūt aptuveni 12 stundas parastā klimatā (20-23° C/ 50-65% rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildzināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 26 m²/l l. Tas lielā mērā atkarīgs no apstrādājamās koka virsmas struktūras. Visi dati attiecas uz gludām un ēvelētām/slipētām virsmām. Uz cita veida virsmām patēriņš var atšķirties.

Ieteikums:

Ģatavs lietošanai – neatšķaidīt! Ar Osmo otu, eļļas apdares aplikatoru vai mikrošķiedras rullīti plānā kārtā uzklāt produktu uz tīras koka virsmas un vienmērīgi izlīdzināt koksnes šķiedras virzienā. Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka mitruma (maks. 20 %) un īpašībām. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma pārklāšana!

Ja vēlas iegūt papildu aizsardzību pret puvi, zilēšanu vai kukaiņu bojājumiem, neapstrādātais koks iepriekš – vēlams, no visām pusēm – jāapstrādā ar Osmo Holz-Imprägnierung WR 4001. Lai fiziski aizsargātu koksni ar īpašu tendenci uz zilēšanu, kā alternatīvu var izmantot Holzschutz-Grund WR 4041 bez biocīdiem. Obligāti ievērot produkta informācijā norādītos žūšanas laikus!

Norādījumi:

Koka dabīgā krāsa ietekmē caurspīdīgo krāsas toni, un tāpēc tas atšķirsies no parauga. Gaišie, caurspīdīgie toni nodrošina tikai nelielu aizsardzību pret UV starojumu, tāpēc tie nav ieteicami uz saules gaismai īpaši pakļautām virsmām. Pēc nožūšanas virsma sākuma ir nedaudz zīdaini spīdīga, pēc tam zīdaini matēta. Dažām koku sugām ir tendence uz ūdeni šķīstošo, krāsaino koksnes ekstraktvielu dabisku izskalošanos.

Visus krāsu toņus var savstarpēji sajaukt. Pieejami, jau sākot no 1 x 2,5 litriem, 186 RAL Classic un 1950 NCS krāsas toni. Pamatne spīd cauri lazūrām. Atkarībā no koka sugas krāsas tonis vizuāli atšķirsies no RAL/NCS krāsu kartes paraugiem. Osmo Holzschutz Öl-Lasur rūpnīcā pievienots biocīds, tāpēc tas izmantojams tikai ārpus telpām. Izmantotās aktīvās vielas aizkavē vai iespējami samazina aļģu un sēnīšu bojājumu risku. Efektīvai aizsardzībai jāuzklāj divas kārtas. Pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem, pastāvīgu aizsardzību pret aļģu un sēnīšu bojājumiem nav iespējams nodrošināt.

Drošības norādījumi:

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Novērst izplatīšanu apkārtējā vidē. Satur 3-jod-propinilbutilkarbamātu (aizsargplēve). Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Uzmanību: Ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašaiizdegties. Pēc lietošanas ļaut tām pilnībā izžūt izklātā veidā vai slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizēt. Produkta ES robežvērtība (kategorija A.e): 400 g/l VOC. Šī produkta sastāvā ir maks. 400 g/l VOC.

Vienmēr ievērot informāciju uz produkta etiķetes.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem (ES atkritumu kods Nr. 08 01 11*). Pārstrādei nodot tikai tukšu iepakojumu.

Krāsas toni:

700 Priede, zīdaini matēts
702 Lapegle, zīdaini matēts
703 Sarkankoks, zīdaini matēts
706 Ozols, zīdaini matēts
707 Riekstkoks, zīdaini matēts
708 Tikkoks, zīdaini matēts
710 Priede, zīdaini matēts
712 Melnkoks, zīdaini matēts
727 Palisandrs, zīdaini matēts
728 Ciedrs, dabīgi zīdaini matēts
731 Oregonas priede, zīdaini matēts
732 Gaišs ozols, zīdaini matēts
739 Sudrabpelēks, zīdaini matēts
900 Balts, zīdaini matēts
903 Bazalta pelēks, zīdaini matēts
905 Patina, zīdaini matēts
906 Pērļu pelēks, zīdaini matēts
907 Kvarca pelēks, zīdaini matēts



Iepakojuma tilpumi:
0.75 L; 2.5 L; 5.0 L; 25 L

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir pašreizējais zināšanu līmenis, un tā paredzēta pircēja/lietotāja konsultēšanai pēc labākās izpratnes, taču tā jāpielāgo/jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētu produktu piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai pamācība, pat ja tā sniegta, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, nekādā gadījumā nav saistoša.

Attiecībā uz visu pārējo piemēro mūsu vispārīgos pārdošanas un piegādes noteikumus. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi.

Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 01 / 26