



ÖL-BEIZE

Īpaši paredzēta profesionālai koka virsmu tonēšanai – vienkārši, vienmērīgi un individuāli!



Produkta apraksts:

Caurspīdīgs vai intensīvi tonēts gruntējums visām koka grīdām un mēbeļu virsmām. Osmo Öl-Beize ir izturīga pret netīrumiem, ūdeni atgrūdoša, nodilumizturīga, kā arī veido pieskārieniem patīkamu virsmu. Salīdzinot ar parastajām krāsošanas sistēmām, augu izcelsmes sastāvdaļu izmantošana nodrošina vienmērīgāku krāsu un harmoniskāku krāsas izskatu. Nepieciešamajam gala pārklājumam izmanto bezkrāsainu Osmo Hartwachs-Öl vai Spritz-Wachs. Koksnei draudzīgs atvērtu poru pārklājums – neplaisā, nelobās un neatslāņojas. Izturīgs pret vīnu, alu, kolu, kafiju, tēju, augļu sulu, pienu un ūdeni, atbilstoši DIN 68861-1A standartam – neveido ūdens traipus. Nožuvušais pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīgs pret siekalām un sviedriem atbilstoši DIN 53160 standartam, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3 standartam).

Pielietojuma jomas:

Īpaši piemērota koka grīdām, piemēram, masīvkoka dēļiem, lauku stila dēļiem, parketam, kuģa klāja tipa grīdām, OSB un korķa grīdām, kā arī kāpņu un mēbeļu virsmām.

Sastāvdaļas:

Saistvielas uz dabīgu augu eļļu bāzes (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa), dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, titāna dioksīds (baltais pigments), sikatīvi (žūšanas paātrinātāji) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Fizikālās īpašības:

Īpatnējais svars: 0,9–1,15 g/cm³

Viskozitāte: 30–50s DIN 53211/4 mm

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 60 °C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšanas ilgums:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā.

Sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesusalušai (koksnes mitrums: maks. 18%). Osmo Öl-Beize ir gatava lietošanai; tā nav jāatšķaida. Rūpīgi samaisiet. Vecie krāsu un laku pārklājumi ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Aizpildiet kokā nelielas plaisas, lielākas šuves un caurumus (Osmo Holzpaste). Rūpīgi noslīpējiet koka virsmu, sākot ar rupjo smilšpapīru. Ieteicamā galīgā slīpēšana grīdām: intensīvai krāsai un drošai staigāšanai vismaz P100. Vienmērīgai krāsu pārejai – P120–150. Mēbelēm P120–180. Pirms eļļošanas noslaukiet un nosūciet virsmu, lai noņemtu slīpēšanas putekļus.

Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm. Visa Informācija par patēriņu un krāsas izskatu attiecas uz ozolkoka virsmu, kas slīpēta ar P120–P150.



Apstrāde:

Caurspīdīgs: ar Osmo grīdas sarenī, Osmo mikrošķiedras rullīti, Osmo eļļas apdares aplikatoru (paliktņu/spilventiņa turētāju) vai lāpstiņu ļoti plānā kārtā uzklājiēt uz tīras un sausas koksnes, ievērojot koksnes šķiedras virzienu, un ar baltu spilventiņu vienmērīgi iesmērējiēt. Ļaujiet nožūt apt. 12 stundas labas ventilācijas apstākļos. Intensīva krāsa: ja vēlaties intensīvāku krāsu, uzklājiēt plānu kārtu ar Osmo grīdas sarenī vai mikrošķiedras rullīti, ievērojot koksnes šķiedras virzienu, un rūpīgi izlīdziniēt. Padoms: izmantojot neizmantotu mikrošķiedras rullīti jebkādas otas pēdas iespējams izlīdzināt 30 minūšu laikā pēc uzklāšanas. Žūšanas laikā, nodrošiniēt labu ventilāciju. Ja vēlaties vēl intensīvāku toni, ar grīdas sarenī, mikrošķiedras rullīti vai lāpstiņu uzklājiēt otru ļoti plānu kārtu un iepulējiēt ar spilventiņu. Pēc rūpīgas nožāvēšanas uzklājiēt noslēguma kārtu ar bezkrāsainu Osmo Hartwachs-Öl. Nelielas platības (piemēram, mēbeles) var apstrādāt arī tieši ar lupatiņu

Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez aromātiskiem savienojumiem)

Žūšanas laiks:

Apt. 12 stundas ļaujiet nožūt parastā klimatā (20–23 °C/50–65 % relatīvais gaisa mitrums) un labas ventilācijas apstākļos. Zemākā temperatūrā un/vai augstākā mitrumā žūšanas laiks ir ievērojami ilgāks.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 24–48 m²/l. Tas lielā mērā ir atkarīgs no esošās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/slipētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

Ieteikums:

Gatavs lietošanai – nav jāšķaida! Ar Osmo otu, eļļas apdares aplikatoru vai mikrošķiedras rullīti uzklājiēt plānā kārtā uz tīras koksnes un vienmērīgi izlīdziniēt koksnes šķiedras virzienā vienmērīgi iesmērējiēt ar baltu spilventiņu. Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes mitruma (maks. 18 %) un īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm! Caurspīdīgam tonim uzklājiēt vienu reizi, intensīvam tonim – divas reizes. Noslēguma pārklājumam vienmēr izmantojiēt bezkrāsainu Osmo Hartwachs-Öl. Öl-Beize 3501 (balta) kā noslēguma kārtu izmantojiēt Hartwachs-Öl Original 3040 (balta), lai novērstu dzeltēšanu. 3519 dabīgam tonim kā noslēguma kārtu izmantojiēt bezkrāsaino Hartwachs-Öl.

Norādījumi:

Pēc izvēles ir iespējams lietot arī kopā ar Öl-Beize cietinātāju 6631 kā žūšanas paātrinātāju. Ievērojiet norādījumus pareizai lietošanai. Tumšām un ar vielām bagātām koksņēm (piemēram, venge, sarkankoks, merbau) iesakām apstrādi ar Osmo Klarwachs. Ieteicams veikt testa pārklājumu. Krāsas tonis 3501 (balts): mēs neiesakām grīdām balti sedzošas virsmas, jo tās ir jutīgas un dabisku procesu ietekmē var dzeltēt. Šādu virsmu noslēguma pārklājumam ieteicamas pigmentētās Hartwachs- Öl 3040 vai 3240 (balta, caurspīdīga). Krāsas tonis 3519 (dabisks): mēs iesakām tikai plānu kārtu uzklāt ar grīdas krāsošanas otu vai mikrošķiedras rullīti. Pēc nožūšanas uzklājiēt noslēguma pārklājumu ar bezkrāsainu Osmo Hartwachs-Öl. Tiek iegūta dabiska izskata virsma – koksne netiek izteikti izcelta. Uz tumšas/sarkanīgas koksnes veidojas viegli balta, kaļķota virsma.

Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašizdegties. Pēc lietošanas izklājiēt tos plakaniski vai pilnībā izžāvējiēt slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizējiēt. ES robežvērtība šim produktam (kat. A.i): 500 g/l GOS. Šis produkts satur ne vairāk kā 500 g/l GOS.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizējiēt saskaņā ar vietējām oficiālām vadlinijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

3500 Bezkrāsaina
3501 Balta
3512 Sudrabpelēka
3514 Grafiņa
3516 Jatoba
3518 Gaiši pelēka
3519 Dabīga
3538 Granāts
3541 Havanna
3543 Konjaks
3564 Tabaka
3590 Melna

Iepakojumu tilpumi:

0.5 L; 1.0 L; 2.5 L



Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša.

Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi. Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 04/26