



ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Pretslīdes nobeiguma pārklājums āra darbiem!



430 Bezkrāsains



Produkta apraksts:

Bezkrāsains, zīdaini matēts nobeiguma pārklājums ar iekrāsotu eļļu jau apstrādātiem terases dēļiem. Satur speciālu, organisku, sevišķi blīvu pretslīdes piedevu, kas vienmērīgi sadalīta pārklājumā un pēc nožūšanas novērš slīdēšanu. Ar atvērtām porām, samazina uzbriecšanu un rukšanu žūstot. Viegli uzklājams un neatstāj kārtu pārklāšanās pēdas. Uzklāšanas laikā nežūst. Uz dabīgo eļļu bāzes un atgrūž ūdeni. Neplaisā, neatslāņojas un nelobās. Vienkārši uzklāt bez slīpēšanas. Pārklājums satur aktīvās vielas profilaktiskai aizsardzībai pret pelējuma, aļģu un sēnīšu radītajiem bojājumiem.

Pielietojuma jomas:

Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl ir īpaši piemērots visām koka terasēm un āra kāpnēm no, piemēram, eksotiskā cietkoka Bangkirai, Massaranduba, Garapa, Lapegles vai priedes. Piemērots rievotām un it īpaši gludām terases virsmām. Neizmantot kā patstāvīgu pārklājumu!

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa un linēļa), sikatīvu (žāvēšanas katalizatoru) un piedevu bāzes, biocidā aktīvā viela: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Pēc pieprasījuma mēs jums labprāt nosūtīsim detalizētu pilnu deklarāciju.

Fizikālās īpašības:

Īpatnējais svars: 0,9-1,0 g/cm³

Viskozitāte: 20-25s DIN 53211/4 mm, viskozs

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 63°C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Iesakām pārklāt terasi ar pigmentētu eļļu, piemēram, Osmo Terrassen-Öl Bangkirai, lapeglei vai duglāzijai vai Osmo Holzschutz Öl-Lasur. Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl darbojas kā aizsargs pret koka dēdēšanu un pagarina pārklājuma kalpošanas laiku. Atjaunošanas gadījumā rūpīgi notīrīt vecos atvērtu poru pārklājumus. Koku, kas jau kļuvis pelēks vai sadēdējis, notīrīt un vienlaikus noņemt pelēkumu ar Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel. Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (koksnes mitrums: maks. 18 %). Osmo AntiRutsch Terrassen-Öl ir gatavs lietošanai – neatšķaidīt! Rūpīgi samaisīt. Vecie krāsas un lakas pārklājumi jānoņem pilnībā. Veicot slīpēšanas darbus, vienmēr lietot putekļu masku.

Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka struktūras. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma uzklāšana!

Apstrāde:

Ar Osmo lielo otu uzklāt koksnes šķiedras virzienā un rūpīgi izlīdzināt. Lielu virsmu ātrai apstrādei mēs iesakām izmantot īpaši terases dēļiem paredzēto suku Osmo Terrassenstreichbürste 150 mm. Rūpīgi un vienmērīgi uzklāt. Ļaut nožūt aptuveni 12 stundas. Atjaunošanai parasti pietiek ar vienu kārtu uz virsmas, no kuras notīrīti netīrumi.



Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez smaržas).

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 20–23 °C/ 50–65 % rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildzināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 24 m²/1 l. Tas lielā mērā atkarīgs no apstrādājamās koka virsmas struktūras, Visi dati attiecas uz gludām un ēvelētām/slīpētām virsmām. Uz cita veida virsmām patēriņš var atšķirties.

Ieteikums:

Ģatavs lietošanai – neatšķaidīt! Neizmantot kā patstāvīgu pārklājumu! Ar Osmo lielo otu vai terases dēļiem paredzēto suku uzklāt plānā kārtā uz koka, kas iepriekš pārklāts ar krāsainu Terrassen-Öl, un vienmērīgi izlīdzināt koksnes šķiedras virzienā. Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka mitruma (maks. 18 %) un īpašībām. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma pārklāšana!

Ja vēlas iegūt papildu aizsardzību pret puvi, zilēšanu vai kukaiņu bojājumiem, neapstrādātais koks iepriekš – vēlams, no visām pusēm – jāapstrādā ar Osmo Holz-Imprägnierung WR 4001. Lai fiziski aizsargātu koksni ar īpašu tendenci uz zilēšanu, kā alternatīvu var izmantot Holzschutz-Grund WR 4041 bez biocīdiem. Obligāti ievērot produkta informācijā norādītos žūšanas laikus!

Norādījumi:

Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl ir bezkrāsains un tāpēc nodrošina tikai ierobežotu aizsardzību pret saules UV starojumu (koks kļūst pelēks). Pateicoties krāsainas pirmās kārtas un Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl nobeiguma kārtas kombinācijai, jūsu terase ir droši aizsargāta. Anti-Rutsch Terrassen-Öl nav piemērots kā patstāvīgs pārklājums. Eļļas padara intensīvāku koka dabīgo toni (ilgstoša mitruma efekts). Lai koks neklūtu pelēks un nesamazinātos pretslīdes efekts vietās, kur vairāk staigā, šīs vietas vajadzētu savlaicīgi apstrādāt vēlreiz. Ja koks jau kļuvis pelēks, noņemt pelēkumu ar Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel un atkārtot apstrādi. Dažām koku sugām ir tendence uz ūdeni šķīstošo, krāsaino koksnes ekstraktvielu dabisku izskalošanos. Krāsainās Terrassen-Öle un Anti-Rutsch Terrassen-Öl vienmēr uzklāt plānā kārtā. Pārāk biezs pārklājums traucē koka mitruma apmaiņai, un pārklājums var atslāņoties un lobīties.

Drošības norādījumi:

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Novērst izplatīšanu apkārtējā vidē. Satur 3 jod-2-propinilbutilkarbamātu (aizsargplēve). Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašaiizdegties. Pēc lietošanas ļaut tām pilnībā izžūt izklātā veidā vai slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizēt. Produkta ES robežvērtība (kategorija A.i): 500 g/l VOC. Šī produkta sastāvā ir maks. 500 g/l VOC.

Vienmēr ievērot informāciju uz produkta etiķetes.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem (ES atkritumu kods Nr. 08 01 11*). Pārstrādei nodot tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

430 Bezkrāsains, zīdaini matēts

Tilpumi:

0.75 L; 2.5 L

Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša. Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi. Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 11/25